

Таблица 1.3. Якостни характеристики на шперплат

Вид на шперплата	Якост на опън, успоредно на плоскостта $\sigma_{op}$ , MPa		Якост на огъване, перпендикулярно на плоскостта $\sigma_{or}$ , MPa		Модул на надлъжна еластичност при огъване $E_{or}$ , MPa	
	надлъжно *	напречно **	надлъжно *	напречно **	надлъжно *	напречно **
Брезов	93	54	112	22	15900	1400
Буков	92	51	108	21	15100	1200
Ясенов	-	-	70	18	10000	1000
Липов	48	30	50	12	8500	600
Дъбов	-	-	74	16	9400	800
Боров	40	27	56	12	9000	700
Смърчов	-	-	54	12	9800	700

\* – влакната на лицевия слой са разположени надлъжно на дълчината на пробното тяло.

\*\* – влакната на лицевия слой са разположени напречно на дълчината на пробното тяло.

Таблица 1.4. Якост на срязване на массивна дървесина

Дървесен вид	Якост на срязване в равнина, перпендикулярна на направлението на влакната, MPa	Якост на срязване в равнина, успоредна на направлението на влакната, при действие със сила насочена	
		успоредно на влакната, MPa	напречно на влакната, MPa
Дъб, бук	46,5	13,8	10,1
Бреза	39,6	8,7	4,8
Бял бор	36,2	9,0	3,3

Таблица 1.5. Якостни характеристики на шпервани мебелни площи с пълтен пълнеж (пълни мебелни площи) с дебелина 20 mm (облицовъчният буков шперплат е с дебелина 4 mm)

Направление на натоварване и широчина на пълнежните летви	Якост на огъване $\sigma_{or}$ , MPa		Модул на надлъжна еластичност при огъване $E_{or}$ , MPa	
	надлъжно *	напречно **	надлъжно *	напречно **
1. Перпендикулярно на плоскостта на плочите при широчина на летвите:				
а) до 25 mm	42	13	5300	2800
б) до 40 mm	54	22	6000	3400
2. Успоредно на плоскостта на плочите при широчина на летвите:				
а) до 25 mm	34	12	5600	1700
б) до 40 mm	44	20	6400	2100

\* – летвите са ориентирани по дълчината на пробното тяло;

\*\* – летвите са ориентирани по широчината на пробното тяло.